1. Descripción y características principales

- Silicona RTV2 de curado por adición vertible, de dos componentes que polimeriza a temperatura ambiente de raporte 10:1 entre Base y Catalizador
- Precisión en la reproducción
- Baja viscosidad
- Excelente estabilidad dimensional

2. Principales sectores de aplicación

- **Fabricación de moldes** (baja viscosidad, estabilidad dimensional, precisión en la reproducción)
- **Muy alta compatibilidad con coladas de Poliuretano.**

Nota importante: el catalizador de platino está en el componente CATALIZADOR (parte 1).

Los componentes de catalizador y base solo se pueden usar juntos si tienen el mismo número de lote.

3. Instrucciones para el uso

Tome los dos componentes suministrados por Zhermack (base y catalizador) y agítelos antes de usar para homogeneizar cada componente antes de mezclar. Pese una cantidad igual de catalizador y base (por ejemplo, 100 gramos de base y 10 gramos de catalizador; dentro de un rango de error del 5%, los resultados no cambiarán). Tenga en cuenta que las proporciones exactas 10: 1 deben respetarse para garantizar las características finales del producto.

Una vez que el producto se haya pesado en cantidades iguales, la base y el catalizador deben meterse a en un recipiente y mezclarse completamente. Asegúrese de que las superficies del recipiente estén perfectamente limpias, libres de grasa y secas.

Mientras se mezcla, es importante verificar que no quede ningún residuo en la base y en los costados del recipiente. Mezcle enérgicamente hasta que el color se vuelva homogéneo. Una vez que el producto esté completamente mezclado, está listo para ser vertido y recomendamos verterlo en el molde desde una altura de 30 cm.

El tiempo de trabajo WT (ver tabla a continuación), también conocido como "vida útil", es el período de tiempo recomendado para mezclar/aspirar al vacío antes de usarlo. Preste atención a que algunos productos que contienen azufre / estaño / nitrógeno podrían inhibir el producto. Haga una pequeña prueba primero. El WT que se muestra en la tabla se refiere a una temperatura estándar de 23 ° C. Recomendamos usar el vacío para eliminar las burbujas de aire.

El tiempo de polimerización ST (ver tabla a continuación) es el tiempo que tarda la silicona en endurecerse desde el comienzo de la mezcla de los dos componentes.

El ST que se muestra en la tabla se refiere a una temperatura estándar de 23 ° C. Una vez que se completa el ST, el modelo se puede separar del molde. Si es necesario, use aire comprimido para facilitar esta separación. No use ninguna herramienta para forzar la separación del modelo del molde.

Efectos de la temperatura sobre los tiempos de trabajo y polimerización: el tiempo de trabajo y el tiempo de polimerización se reducen si la temperatura supera los 23 ° C (por ejemplo, si la temperatura es de 40 ° C, el tiempo de trabajo y de polimerización se reducen aproximadamente a la mitad). Si la temperatura es inferior a 23 ° C, el tiempo de trabajo y de polimerización aumentan considerablemente.

Las propiedades de la silicona curada están garantizadas dentro de temperaturas que van desde una temperatura mínima de - 40 ° C a una temperatura máxima de + 200 ° C.

4. Características físicas y químicas

Características generales típicas	Valor	Método de inspección
DATOS DEL PRODUCTO (SIN CURAR)		
COMPONENTE (1): Catalizador		
Color	Blanco	
Densidad del componente catalizador (sistema métrico)	1,10 g/cc	
COMPONENTE (10): Base		
Color	Rojo	
Densidad del componente base (sistema métrico) a 23 ° C (73 ° F)	1,10 g/cc	
DATOS DEL PRODUCTO CATALIZADO (Catalizador + Base)		
Color	Rojo	
Viscosidad de la mezcla pre-catalización.	11000 cP	BROOKFIELD
Proporción de mezcla	10:1	
Densidad de B + C (sistema métrico) a 23 ° C (73 ° F)	1,10 g/cc	-
Tiempo de trabajo / vida útil a 23 ° C (73 ° F)	60'	BROOKFIELD
Tiempo de polimerización a 23 ° C (73 ° F)	5 horas	
Dureza Shore A después de 24 horas	32 shA	ASTM D2240-05 – 23°C
Resistencia a la tracción (sistema métrico)	4,80 N/mm ²	ASTM D412-06a – 23°C

Alargamiento a la rotura	460 %	ASTM D412-06a – 23°C
Fuerza de desgarro Die B (Sistema métrico)	30 N/mm	ASTM D624-00 – 23°C

Estos datos solo pretenden ser una guía y no deben usarse para preparar especificaciones.

Se trata de datos indicativos después de 24 H de la vulcanización a 23 ° C.

5. Embalaje

Código	Envase
DT24306	25 kg Base
DT24307	2,5 kg Catalyst

6. Hojas de seguridad

Antes de manipular el producto, lea la hoja de datos de seguridad y asegúrese de obtener toda la información requerida para un uso seguro.

7. Vida útil

La fecha de caducidad de cada lote se muestra en la etiqueta del producto.

El ZAX 3560 está garantizado por un período de 18 meses si se almacena correctamente a una temperatura entre 5 ° - 27 ° C (41 ° - 80 ° F).

Cierre los envases después de su uso, nunca invierta las tapas entre la base y el catalizador.

El almacenamiento más allá de la fecha especificada en la etiqueta no significa necesariamente que el producto ya no se pueda usar. En este caso, sin embargo, las propiedades requeridas para el uso previsto deben verificarse por razones de garantía de calidad.