



LISTA DE CHEQUEO DE TOLERANCIAS

PROCESO: REVESTIMIENTOS CERÁMICOS Y PORCELANATOS

PROYECTO:	FECHA:
ETAPA / SECTOR:	ELEMENTO(S) REVISADO(S):
PLANO DE REFERENCIA:	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:

10. REVESTIMIENTOS CERÁMICOS (Basado en Manual de Tolerancias CChC 2018)

Punto de Inspección / Partida	Criterio de Aceptación / Tolerancia	C	NC	Observaciones
10.2.1 Tolerancias de Aspecto				
Condiciones de Inspección	Inspección con luz día o iluminación definitiva. Observador a 1 m de la superficie.	☐	☐	
Variación de intensidad y/o tonalidad	Máximo 5% de las palmetas del recinto pueden presentar variación.	☐	☐	
Defectos no aceptados	Palmetas quebradas, despuntadas, con grietas o con zonas sin esmalte.	☐	☐	
10.2.2 Tolerancias de Terminación				
Diferencia de nivel entre palmetas en pisos	≤ 1 mm (entre los bordes de 2 palmetas)	☐	☐	
Diferencia de nivel entre palmetas en otras superficies (muros)	≤ 2 mm (entre los bordes de 2 palmetas)	☐	☐	
Contacto del adhesivo con la palmeta (pisos y muros)	Mínimo 70% de la superficie de la palmeta. (Verificar con golpeteo, sonido lleno).	☐	☐	
Alineación de canterías (horizontal y vertical)	± 2 mm en 3 m.	☐	☐	
Espesor de canterías	± 2 mm respecto al espesor especificado.	☐	☐	

LISTA DE CHEQUEO DE TOLERANCIAS

PROCESO: REVESTIMIENTOS CERÁMICOS (Continuación)

10.2.1 Tolerancias de Aspecto (Continuación)

Punto de Inspección / Partida	Criterio de Aceptación / Tolerancia	C	NC	Observaciones
Defectos varios (si no son evidentes)	Máximo 5% de las palmetas del recinto pueden presentar alguno de los siguientes defectos:	☐	☐	
Bordes con impresión serigráfica marcada	(Parte del 5% global de defectos)	☐	☐	
Puntos de color con o sin relieve	(Parte del 5% global de defectos)	☐	☐	
Esmalte saltado o raspado / Cráteres	(Parte del 5% global de defectos)	☐	☐	
Esmalte englobado, recogido o con vetas	(Parte del 5% global de defectos)	☐	☐	
Superficie irregular, depresiones o abultamientos	(Parte del 5% global de defectos)	☐	☐	
Impresión serigráfica defectuosa	(Parte del 5% global de defectos)	☐	☐	
Pinchazos o agujeros en el esmalte	(Parte del 5% global de defectos)	☐	☐	

Observaciones Generales