



LISTA DE CHEQUEO DE TOLERANCIAS

PROCESO: NIVELACIÓN DE PISOS (LOSAS Y RADIERES)

PROYECTO: FECHA:
ETAPA / SECTOR: ELEMENTO(S) REVISADO(S):
PLANO DE REFERENCIA: GRADO TERMINACIÓN (G5/G6):

3 y 4. LOSAS Y RADIERES DE HORMIGÓN (Basado en Manual de Tolerancias CChC 2018)

Punto de Inspección / Partida	Criterio de Aceptación / Tolerancia	C	NC	Observaciones
Planeidad de Hormigón de Superficies de Piso				
Medición en longitud ≤ 1.5 m	G5: ± 3 mm / G6: ± 4 mm	☐	☐	
Medición en 1.5 m < longitud ≤ 3 m	G5: ± 5 mm / G6: ± 7 mm	☐	☐	
Medición en 3 m < longitud ≤ 6 m	G5: ± 7 mm / G6: ± 10 mm	☐	☐	
Medición en longitud > 6 m	G5: ± 10 mm / G6: ± 15 mm	☐	☐	
Resaltes en el mismo plano	G5: ≤ 2 mm / G6: ≤ 3 mm	☐	☐	

Notas de Verificación:

- **Grado G5:** Para superficies destinadas a ser cubiertas con alfombras, madera, cerámica, u otro material, o dejada a la vista afinada.
- **Grado G6:** Para superficies que no consultan afinado ni recubrimiento (terminación rústica).
- Las mediciones deben realizarse antes de instalar el revestimiento de piso.
- En losas, la medición se debe realizar al menos 2 días después de haber retirado las alzaprimas.

Nombre y Firma Contratista

Ministerio de Construcción y Obras Públicas para Edificaciones, 3ª Edición 2018 - CChC | C: Cumplimiento y F: No Cumplimiento

Nombre y Firma ITO / Calidad