



# Batiendo Récords

Bona Traffic HD – Elevado rendimiento a máxima velocidad



# Batiendo Récords

## Bona Traffic HD – Elevado rendimiento a máxima velocidad

Bona Traffic HD, el barniz de alto rendimiento para zonas con un alto tránsito, ahora proporciona una protección superior incluso en menor tiempo que antes, superando el rendimiento de cualquier otro barniz tanto en rapidez como en durabilidad.

Disfrute de una incomparable resistencia al desgaste y un periodo de inactividad minimizado. Los propietarios de los suelos ahora podrán volver a utilizar el suelo transcurridas tan solo 12 horas desde la aplicación del producto.

Bona Traffic HD es una potente solución para zonas como vestíbulos, aeropuertos, pabellones de exposiciones y estaciones de trenes, y brinda a los suelos una protección de larga duración al mismo tiempo que preserva su belleza de por vida.



### Aplicación

Bona Traffic HD está diseñado para durar, y garantizar una durabilidad nunca vista para zonas con un tráfico extremadamente elevado.

- Suelos con un tráfico elevado: aeropuertos, hoteles, centros comerciales, etc.

### Ventajas principales

- Máxima durabilidad
- Minimiza el tiempo de inactividad – puede volver a utilizarse en 12 horas
- Bajo COV < 5%
- Olor extremadamente reducido
- No amarillea la superficie
- Aprobado por el DIBt
- Adherencia mejorada sobre otros barnices

### Beneficios para el contratista

- Un secado más rápido ahorra un valioso tiempo tanto a los contratistas como los propietarios y profesionales de los suelos
- Mejora las condiciones de trabajo

### Datos Técnicos

Tipo de barniz:	Acabado de poliuretano al agua de dos componentes
Contenido en sólidos:	~32%
COV:	52 g/litro máx. (endurecedor incl.)
Resistencia al desgaste:	1-2 mg/100 revoluciones (SIS 923509)
Brillo (a 60°):	Satinado 40-45%, Mate 20-25%, Extra Mate ~10%
Proporciones de la mezcla:	1 parte de endurecedor Bona Traffic HD Hardener por cada 10 partes de Bona Traffic HD
Tiempo de Vida de la mezcla:	4 horas a 20°C (menos si la temperatura es mayor)
Disolución: Bona	Si es necesario, diluir con un 4% de retardante Retarder para que dure más tiempo abierto
Tiempo de secado antes del lijado/recubrimiento:	- Listo en 2-3 horas* - Uso pleno: 24 horas* - Dureza completa: 5 días* <i>* en condiciones climáticas normales, a 20°C/60% H.R.</i>
Rendimiento:	8-10 m <sup>2</sup> /litro (100-120g/m <sup>2</sup> ) por capa
Seguridad:	Barniz: sin clasificar
Endurecedor:	Clasificado (consulte la Ficha de Seguridad)
Limpieza:	Limpiar con agua. El material seco puede eliminarse con acetona.
Vida útil:	1 año desde la fecha de producción en su recipiente original sin abrir
Almacenamiento / transporte:	La temperatura no debe ser inferior a +5°C ni superior a +25°C durante el almacenaje o el transporte
Tamaño del pack:	3 x 4,95 litros, incluido el endurecedor