

Aukščiausios Kokybės Hermetikas Stogams WeatherMaster™ METAL ROOF

Titebond® WeatherMaster™ METAL ROOF yra aukščiausios kokybės, vieno komponento, pažangių polimerų hermetikas. Jis yra specialiai sukurtas tam, kad aplenktu visas kitas hermetikų technologijas, įskaitant LOJ tirpiklio, silikono, tripolimero ir uretano (poliuretano). Šis produktas yra idealiai tinkamas naudoti ant įvairių metalinių stogų, aliuminio, cinkuoto plieno, cinkuotų lietauzdžiū ir latakų. Puikiai sukimba su mediena, mūrų, PVC ir kitomis labiausiai paplitusiomis statybinėmis medžiagomis.

Titebond® WeatherMaster METAL ROOF hermetikas labai gerai prilimpa prie drėgnų paviršių. Garantuoja puikią apsaugą nuo vandens, vėjo, dulkių ir purvo.

Jei yra būtina spalvos korekcija, hermetikas gali būti nudažytas su vandens pagrindo (latekso pagrindu) dažais praėjus vienai valandai po panaudojimo.


Hermetikas gerai išsistumia dirbant šalto oro sąlygomis (iki -18°C) ir yra atsparus UV spinduliams, todėl tai idealus pasirinkimas išorės darbams.

Veikiamas įvairių oro temperatūrų hermetikas susitrauks ir išsiplės kartu su paviršiais ir nebus jokių įtrukimų.

Šį hermetiką galite naudoti kaip klijus. Jis puikiai suklijuos dvi neporėtas medžiagas (metalas/metalas, plastikas/stiklas ir pan.).

WeatherMaster METAL ROOF hermetiko sudėtyje nėra tirpiklių ar izocianatų. Jis atitinka griežčiausius valstybės ir federalinius LOJ reguliavimo reikalavimus.

- VIRŠIJA ASTM C920 REIKALAVIMUS (Amerikos medžiagų testavimo asociacija)
- S tipo, KLASĖS NS 50 † NAUDOJIMAS NT, T, G, A ir M
- FEDERALINĖS SPECIFIKACIJA TT-S - 00230C, II TIPO, KLASĖ A
- PATIKRINTAS PAGAL ASTM C1382 NAUDOJAMOMIS EIFS SISTEMOMIS (BALTAS ir SPALVOTAS).
- ATITINKA AAMA 808.3-92 REIKALAVIMUS (Pusiau skaidrus)



Produkto savybės

- Pralenkia silikono, tripolimero ir uretano (poliuretano) hermetikus;
- Tinkamas naudoti ekstremaliomis oro sąlygomis;
- Suformuoja visam laikui lankstų, vandeniui nelaidų sujungimą;
- Puikiai sukimba su labiausiai paplitusiomis statybinėmis medžiagomis, įskaitant, specialiomis dangomis padengtus metalus;
- Atsparus UV;
- Atitinka LOJ reikalavimus;
- Ypatingai atsparus vandeniui;
- Suderinamas su visų rūšių putomis;
- Prilimpa prie drėgnų ar šlapių paviršių;
- Puikus atsparumas senėjimui;
- Ypatingai storus;
- Uždažomas vandens pagrindo (lateksiniais) dažais po 2val..



Sertifikuotas MIAMI-DADE apygardoje (uraganų ir audrų zonos)





Paskirtis:

- Stogai;
- Metalinės dailylentės;
- Įvairūs stogo sandarinimo darbai;
- Lietvamzdžiai ir latakai;
- Palangės ir angokraščiai;
- Visur kur yra reikalingas ilgaamžiškas ir vandeniui atsparus sujungimas.

Fizinės savybės

Sudėtis: Vieno komponento, nuo drėgmės tvirtėjantis, pažangių polimerų hermetikas.

Spalva: Spalvoti ir pusiau skaidrus

Kietųjų dalelių: 98%

Klampumas: 500,000 cps

Bendras paslankumas: +- 50% spalvotas,
+- 25% pusiau skaidrus

Pailgėjimas: 275% stalvotas, 550% pusiau skaidrus

Tempiamasis stipris: spalvotas 225psi / 158190 kg/m²,
pusiau skaidrus 255psi / 179282 kg/m²;

Lipnumo laikas: 20-30min. spalvotas,
20min. pusiau skaidrus

Užšalimo/atšilimo stabilumas: Stabilus

VOC 9 g/L (<0,15%)

Pliupsnio temperatūra: Nėra

**Produkto išeiga priklausomai nuo snapo skylės
diametro:** ~ 6mm - 9,5m, 9mm - 4,3m, 13mm – 2,5m
Pilnas sutvirtėjimas: po 24val. (0,6cm siūlei)



Apribojimai:

Oro, hermetiko ir paviršiaus temperatūra turi būti aukštesnė nei -18°C. WeatherMaster METAL ROOF hermetikas skirtas lauko darbams. Jei naudojate vidaus patalpoje, rekomenduojame uždažyti. Dažyti galima po dviejų valandų su vandens pagrindu (latekso pagrindu) dažai. Dėl kitų dažų tipų rekomenduojamas suderinamumo testas. Siekiant užtikrinti, tvarkingas hermetiko linijas, naudokite apsaugines juostas. Apsaugines lipniąsias juostas nuplėškite kai hermetikas yra sausas prisilietimui. Jei bendras plyšio gylis viršija 1,3cm, naudokite papildomas medžiagas plyšiams užpildyti. Nėra skirta nuolatiniam panardinimui po vandeniu arba žemiau vaterlinijos. Saugoti nepanaudotą produktą sausoje vietoje žemesnėje nei +24°C. Jei turite klausimų dėl naudojimo, kreipkitės į tiekėją arba apsilankyti tinklapyje www.navako.lt.

Garantija:

Jei jūsų netenkina produktas, atvejais kai jis buvo naudojamas kaip nurodyta, jūs galite gražinti pakuotę su nepanaudotu produktu ir pirkimo įrodymą, kad UAB NAVAKO galėtų pakeisti produktą. Gražinamoje pakuotė produktas neturi būti panaudotas iki galo. Garantija galioja tik produkto pakeitimui į kitą ir neapima darbo sąnaudų ir pan. JOKIOS KITOS GARANTIJOS yra nenumatytos.

DĖMESIO: Prieš naudojimą perskaitykite produkto saugos duomenų lapus. **LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE VIETOJE.**

Paviršiai:

- Metalas, cinkuotas plienas;
- Aliuminis, varis;
- Mūras, plytos, mediena;
- Stiklas;
- Plastiką (nenaudokite ant skaidraus plastiko iš polikarbonato pusiau skaidraus hermetiko 61111);
- Daugelis kitų išorinių paviršių.

Naudojimas

Darbinė temperatūra: nuo -18°C

Eksplotavimo temperatūra: spalvotas nuo -59°C iki +149°C, pusiau skaidrus nuo -40°C iki +176°C;

Darbo laikas: 10-15 min. dirbant su 6mm snapelio skylute.

Paviršiaus paruošimas: Paviršiai turi būti nuvalyti nuo užteršimo ir kitų medžiagų kurios gali trukdyti tinkamai hermetikui prilipti. Turi būti nuvalytos visos kitos medžiagos, kurios gali užkirsti kelią sukibimui. Už tinkamą paviršiaus paruošimą atsako pats vartotojas.

Siekiant užtikrinti, tvarkingas hermetiko linijas, naudokite apsaugines lipniąsias juostas. Lipniosios juostos turi būti pašalintos tol kol nesutvirtėjo sandariklis.

Valymas: Nesukietėjęs spalvotas hermetikas gali būti valomas su izopropilo alkoholiu (techninis spiritas), pusiau skaidrus mineraliniu spiritu.

Po sutvirtėjimo, sandariklio perteklius turi būti nupjaunamas. Sekite tirpiklio tiekėjo atsargumo priemonės naudojant tirpiklius. Po darbo rankas plaukite muilinu vandeniu.

KODAS	KIEKIS	DĖŽĖJE
61111 - Pusiau skaidrus	300ml	12vnt.
61121 - Juodas	300ml	12vnt.
63092 - Juodas	600ml (dešra)	20vnt.
61141 - Tamsiai rudas	300ml	12vnt.
61451 - Raudonas molis	300ml	12vnt.
62451 - Tamsiai pilkas	300ml	12vnt.
62611 – Šviesiai pilkas	300ml	12vnt.



Tiekėjas: UAB "NAVAKO" | Tel.: (8 5) 203 0444 | E-mail: info@navako.lt | www.titebond.lt
Gamintojas: Franklin International Inc. | Columbus, Ohio USA 43207