

الشمال انتى رست



وصف المنتج

الشمال انتى رست، طلاء أساس للمعادن سريع الجفاف عالي الجودة مع وظيفة منع الصدأ للأسطح الداخلية والخارجية والصلبة والالمنيوم، سهل التطبيق بواسطة مسدس الرش ولديه مقاومة جيدة لعوامل الجوية مع التصاق جيد وحماية من التآكل.

بيانات تطبيق

تطبيق

لحماية الأسطح الصلبة في المحلات أو الميادين مثل تجارة الحديد والفولاذ الهيكلي والتنتكات الخارجية والمعادن والآلات والأنابيب والرفوف والأسطح الحديدية الأخرى التي لم تتعرض لمواد كيميائية شديدة، لا ينصح به لخدمات التغطية الكيميائية والتعرض لأحماض والقلويات أو المذيبات القوية.

يمكن تطبيق المنتج عن طريق

الرول: عالية الجودة
الفرشاة: نايلون / بوليستر، موصى به لطلاء الزوايا والحواف.
الرش: رذاذ الهواء أو الرش التقليدي.

الشروط أثناء التطبيق

أدنى درجة حرارة عند التطبيق ٢° درجة حرارة مئوية وأعلى درجة حرارة التطبيق ٤٥° درجة حرارة مئوية، أعلى رطوبة نسبية عند التطبيق ٩٠% تقريباً.

المعدل التغطية

نسبة التغطية على سماكة ٤٠ مايكرو تقريباً ١٢.٥ متر مربع /لتر واحد.

التخفيف

الخط الجيد قبل الاستعمال للحصول على خليط متجانس وتجنب تشكيل الفقاعات الهوائية. تخفيف بنصف لتر من تتر أو وايت سبريت أو النفط للجالون واحد لغاية الجالون الواحد لغاية الدهان بالفرشاة أو الرول والتخفيف بلتر واحد للجالون للاستخدام الرش.

وقت التجفيف

جفاف اللمس بعد ٢ - ٣ ساعات وجفاف الكامل ٤ - ٦ ساعات في ظروف جيدة والتهوية جيدة، اترك ٢٤ ساعة قبل تطبيق الطبقة الثانية.

بيانات المنتج

التعبئة	١٨ لتر، ٣.٦ لتر، ١ لتر، ٢٥٠ مل
الألوان	أحمر أكسيد، رمادي، أبيض.
لمسة نهائية	مطفي اللمعة
التجفيف الأولي	من ساعة إلى ساعتين
التجفيف السطحي	من ٤ إلى ٥ ساعات
التجفيف للوجه إضافي	من ٦ إلى ٧ ساعات
التجفيف النهائي	٧ أيام على درجة حرارة ٢٤° درجة مئوية ورطوبة بنسبة ٥٠% تقريباً.

تعليمات الاستخدام

تحضير السطح

يجب أن تكون الأسطح المراد طلاؤها نظيفة وخالية من الغبار وأي مواد لاصقة عليها، وباستخدام وسائل كافية وخرق نظيفة مغموسة بالنتر، يجب إزالة الاوساخ والغبار والزيوت وجميع الملوثات الأخرى التي يمكن ان تتداخل مع التصاق الدهان على الأسطح ويجب السماح للأسطح بالجفاف قبل التطبيق.

التخزين ومدة الصلاحية

يجب تخزين المنتج وفقاً للوائح الوطنية. احتفظ بالحاويات في مكان جاف وبارد وجيد التهوية وبعيداً عن مصادر الحرارة والاشتعال. يجب أن تبقى حاويات مغلقة بإحكام. التعامل مع الرعاية.

خمس سنين من تأريخ الإنتاج عند تخزينها بشكل صحيح في علبها غير مفتوحة تحت الظروف الجافة من ١٠ الى ٢٥ درجة مئوية.

معلومات الصحة والسلامة

- استخدام الكمادات أثناء الدهان.
- قابل للاشتعال، حافظ على التهوية الجيدة أثناء الدهان.
- الابتعاد عن مصادر الاشتعال ، ممنوع التدخين أثناء الاستخدام.
- حافظ على التهوية الجيدة أثناء الدهان.
- احفظه عن متناول الأطفال.
- اذ اصاب العين اغسله بالماء واستشر الطبيب.
- كل الأدوات يجب غسلها بالماء بعد الاستخدام مباشرة.

الابتعاد عن مصادر الإشعال (قابلة للاشتعال)

احفظه عن متناول الاطفال
حماية من التجميد