

## FICHA DE TECNICA

### Aceites lubricantes

MOTOR SAE 40/50/60




**Aspecto fisico estable** : Liquido

### Identificacion de la empresa

ERASMO GOMEZ ORTIZ

[Lubrigomez@hotmail.com](mailto:Lubrigomez@hotmail.com)



## CARACTERISTICAS

Es un aceite monogrado elaborado a partir de bases lubricantes Parafinica de alta calidad, combinadas con un paquete de aditivos de avanzada tecnología, que hacen que el lubricante, cumpla con las mas estrictas pruebas de desempeño. Se produce en grados SAE40 – SAE50 y SAE60.

## APLICACIONES

- Especialmente formulado para satisfacer los requerimientos de lubricación de motores a gasolina y motores diesel de aspiración natural que requieran un aceite de este nivel de calidad.
- Apto para una excelente lubricación de motores operados con Gas Natural Vehicular o con funcionamiento dual gasolina gas.
- Recomendados para motores diesel de aspiración natural o turboalimentados con grandes periodos de operación y que presentan consumos de aceite elevado, los cuales sobrepasan los límites de consumo de un aceite SAE 15W-40.
- Recomendado para vehículos a gasolina con altos periodos de servicio.

## CUALIDADES

- Protege contra el desgaste.
- Evita la formación de ácidos, depósitos y lodos.
- Mantiene el motor limpio.
- Buena resistencia a la oxidación.
- Mantiene su viscosidad estable.
- Reduce el consumo de aceite, en vehículos a gasolina y diesel con altos periodos de servicio.

## RECOMENDACIONES

- Manténgase fuera del alcance de los niños
- Evite el contacto prolongado con la piel
- En caso de contacto lave con abundante agua y jabón
- No vierta aceite usado en las alcantarillas

## PROPIEDADES TÍPICAS

ANÁLISIS QUÍMICO	NORMA	ESPECIFICACION
Color		Ámbar
Gravedad API		27.2
Viscosidad Cinemática a 100°C, (cSt)	ASTM D 445	16.3 -21.9
Índice de Viscosidad, Min	ASTM D 2270	85
Punto de Inflamación °C, (°F), Min	ASTM D 92	200 (392)
Número de Base BN, (mg KOH/g), Min	ASTM D 2896	5
Corrosión a la Lámina de Cobre, Máx.	ASTM D 130	1b
Determinación de Volumen de Espuma, (ml),Máx.	ASTM D 892	
Secuencia I		10/0
Secuencia II		50/0
Secuencia III		10/0

ERASMO GOMEZ ORTIZ  
 LUBRIGOMEZ  
 CALLE 6 No. 19-69  
 TEL: 6710534 -3173692843  
 BUCARAMANGA