

## SEALPROX SELLADOR ACÉTICO PROFESIONAL

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Sellador monocomponente de curado acético, diseñado para aplicaciones generales de sellado en superficies no porosas. Presenta excelente elasticidad, buena resistencia a la temperatura y un curado uniforme. Adecuado para vidrio, cerámica, aluminio y superficies similares.

### APLICACIONES PRINCIPALES

- Sellado en baños y cocinas.
- Juntas en vidrio, cerámica y aluminio.
- Sellado general en interiores y exteriores.
- Aplicaciones donde se requiere resistencia térmica.

### PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- Excelente recuperación elástica (130%).

### APLICACIONES PRINCIPALES

- Sellado en baños y cocinas.
- Juntas en vidrio, cerámica y aluminio.
- Sellado general en interiores y exteriores.
- Aplicaciones donde se requiere resistencia térmica.

### PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- Excelente recuperación elástica (130%).
- Buena resistencia térmica (-40°C a 200°C).
- Curado uniforme y estable.
- No presenta escurrimiento.
- Disponible en múltiples colores.

**PROPIEDADES TÉCNICAS:**

<b>Propiedad</b>	<b>Valor</b>
Tipo de curado	Acético
Escurrecimiento	0
Tasa de extrusión	109 ml/min
Tiempo de formación de piel	8-10 min
Manchado	0
Tiempo de curado	30 h
Recuperación elástica	130%
Capacidad de movimiento	25%
Rango de temperatura de servicio	-40°C a 200°C
Dureza (Shore A)	26A
Resistencia a la tracción	0.50 MPa
Elongación a la ruptura	240%
Gravedad específica	0.97 ± 0.01 g/cm <sup>3</sup>
Colores disponibles	Transparente, blanco, negro, gris y otros

## PRESENTACIONES

- Cartucho estándar.
- Colores: transparente, blanco, negro, gris u otro bajo pedido.

## PRECAUCIONES Y LIMITACIONES

- No recomendado para superficies porosas.
- No usar en acuarios o aplicaciones sumergidas permanentes.
- Mantener ventilación adecuada durante la aplicación.
- Consultar la Hoja de Seguridad antes de usar.

## ALMACENAMIENTO

- Mantener en lugar fresco y seco.
- Almacenar entre 5°C y 25°C.
- Vida útil: 12 meses en envase cerrado.

**NOTA LEGAL** La información contenida en este documento se basa en datos proporcionados por el fabricante y en pruebas internas. SealProx se reserva el derecho de modificar el producto sin previo aviso.