



SELLADOR ACRÍLICO BASE AGUA

Sellador monocomponente de uso general.

FICHA TÉCNICA

SEALPROX SELLADOR ACRÍLICO BASE AGUA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Sellador acrílico monocomponente, base agua, de uso general. Flexible, pintable y de excelente adherencia sobre superficies porosas y no porosas. Ideal para interiores y aplicaciones donde se requiere un acabado limpio y profesional.

BENEFICIOS DESTACADOS

- - Base agua: fácil limpieza y bajo olor.
- - Pintable una vez curado.
- - Flexible sin agrietarse.
- - Buena adhesión a madera, concreto, metal y mármol.
- - Excelente trabajabilidad entre 5°C y 50°C.
- - Buena resistencia a la intemperie y rayos UV.

APLICACIONES PRINCIPALES

- - Sellado previo a pintura.
- - Juntas perimetrales en ventanas, puertas y marcos.
- - Uniones entre muros, plafones y molduras.
- - Reparación de grietas en muros y tablaroca.
- - Sellado de juntas con movimiento moderado.

CAMPOS DE USO

- - Construcción residencial y comercial.
- - Acabados interiores.
- - Sellado decorativo.
- - Aplicaciones donde se requiere un sellador pintable.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

1. 1. Asegurar que la superficie esté limpia, seca y libre de polvo, grasa o contaminantes.
2. 2. En sustratos no porosos, limpiar con solvente y paño sin pelusa.
3. 3. Aplicar con pistola de calafateo manteniendo un cordón uniforme.
4. 4. Alisar antes de que forme piel.
5. 5. Puede pintarse una vez completamente curado.



SELLADOR ACRÍLICO BASE AGUA

Sellador monocomponente de uso general.

PROPIEDADES TÉCNICAS

PROPIEDAD	VALOR
Tiempo libre de pegajosidad	≤ 40 min
Flexibilidad a baja temperatura	-20°C
Resistencia a la tracción	≥ 0.45 MPa
Máxima elongación	$\geq 160\%$
Encogimiento volumétrico	$< 30\%$
Recuperación elástica	$> 40\%$
Densidad	1.53 ± 0.1 g/cm ³
Dureza Shore A	≥ 40
Vida útil	12 meses

ALMACENAMIENTO

- Conservar en lugar fresco y seco.
- Temperatura recomendada: 10°C a 27°C.
- Revisar la fecha de fabricación en la etiqueta.

NOTA LEGAL: La información contenida en este documento se basa en datos proporcionados por el fabricante y en pruebas internas. **SealProx** se reserva el derecho de modificar el producto sin previo aviso.