



FLORIDA

SCHEMA TECNICA / TECHNICAL SHEET

Pelle bovina di origine europea conciata al cromo
Chrome tanned bull hides with European origin

Pigmentata - fiore corretto - tintura all'anilina passante in botte
Pigmented - corrected grain - through-dyeing aniline

SPESSORE / THICKNESS 1.2-1.4 mm

TEST SOLIDITÀ DEL COLORE / COLOR FASTNESS

Proprietà / Property

Solidità del colore allo strofinio a secco - 500 cicli
Dry rub fastness - 500 cycles

Norma / Test method

UNI EN ISO 11640

Prestazioni / Performance

≥ 4 Scala Grigi / Grey Scale

Solidità del colore allo strofinio a umido - 250 cicli
Wet rub fastness - 250 cycles

UNI EN ISO 11640

≥ 3/4 Scala Grigi / Grey Scale

Solidità del colore allo strofinio con sudore alcalino - 80 cicli
Alkaline perspiration rub fastness - 80 cycles

UNI EN ISO 11640

≥ 3/4 Scala Grigi / Grey Scale

Solidità del colore alla luce artificiale
Light fastness

UNI EN ISO 105-B02

≥ 6 Scala Blu / Blue Scale

TEST FISICI / PHYSICAL CHARACTERISTICS

Proprietà / Property

Adesione della rifinitura
Adhesion of finishing

Norma / Test method

UNI EN ISO 11644

Prestazioni / Performance

≥ 2 N/10mm

Resistenza alla lacerazione
Tear resistance

UNI EN ISO 3377-1

≥ 20 N

Resistenza alla flessione - 50.000 cycles
Flex resistance - 50.000 cycles

UNI EN ISO 5402

Nessuna rottura / No cracks

TEST INFIAMMABILITÀ / FLAMMABILITY


Cigarette test - Match test
Cigarette Ignition Resistance
FS191 Method 5903-Port Authority of New York & New Jersey
IMO Resolution A.652 (16)
California TB 117 Section E


UNI EN 1021-1 - UNI EN 1021-2
NFPA 260/UFAC


Conforme / Complies
Conforme / Complies
Su richiesta/On demand
Conforme / Complies
Conforme / Complies


L'articolo è realizzato nel rispetto della direttiva REACH / Our leather is processed in conformity with REACH regulation


PULIZIA E MANUTENZIONE / CLEANING AND MAINTENANCE


 Evitare la luce diretta del sole
Avoid placing leather in direct sun

 Eventuali macchie si possono eliminare usando un panno inumidito con acqua e sapone neutro
Spots can be cleaned with a lightly damp cloth and mild soap

 Evitare l'esposizione a fonti di calore
Keep the leather away from direct heat

 Asciugare immediatamente dopo il trattamento
Dry immediately after the treatment

 Spolverare regolarmente la pelle con un panno morbido ed asciutto
Dust regularly with a soft and dry cloth

 Non strofinare, ma tamponare delicatamente dai bordi al centro della macchia
Do not rub. Use a light circular motion working toward the center of the stain