

LUXOR



Tipo pellame	Bovino
Canica	européo
Tintura	Minerale
Rifinitzione	Passante
Superficie	Laminata
Spessore	Metallizzata
Taglia media	mm 1,0-1,2 ≥ mq 2,5



Sfregamenti a secco	≥ 500 cicli	≥ 150	ISO	11640	Dry friction	≥ 500 cycles
Sfregamenti a umido	cicli ≥ 3 scala dei		ISO	11640	Damp friction	≥ 150 cycles
Solidità alla luce	blu ≥ 3 scala dei		ISO	105-B02	Solidity in light	≥ 3 blue scale
Invecchiamento da calore	grigi ≥ 2 ,0		ISO	17228	Heat ageing	≥ 3 grey scale
Ancoraggio rifinitzione	N/cm2		ISO	11644	Finishing locking	≥ 2,0 N/cm2



Reazione al fuoco	Nessuna accensione	BS 5852:0/1	Fire reaction	No ignition
	Nessuna accensione	EN 1021-1/2		No ignition
	Nessuna accensione	IMO MSC.307		No ignition
	Nessuna accensione	TB 117:2013		No ignition



Evitare la pulizia con prodotti aggressivi - Avoid cleaning with aggressive products.
Spolverare regolarmente con un panno morbido ed asciutto - Regularly dust with a soft and dry cloth.
Evitare l'esposizione diretta al sole e a fonti di calore - Keep away from direct sunlight and from direct heat.
Evitare il contatto tra colori chiari e scuri anche tra materiali diversi - Avoid contact between light and dark colours even between different materials.
I valori riportati possono variare senza preavviso. Per motivi tecnici non è possibile garantire la stessa tonalità del colore tra una partita e l'altra.
All values may change without notice. Due to technical reasons it is not possible to guarantee the same tonality of colour from one lot to another.