

SOFFIO




Tipo pellame
Concia
Tintura
Rifinizione
Superficie
Spessore
Taglia media
Sfregamenti a secco
Sfregamenti a umido
Solidità alla luce
Invecchiamento da calore
Ancoraggio rifinizione
Reazione di fuoco

Bovino europeo
Minerale Passante
Polüretanica Grana
naturale mm 1,2-1,4
≥ mq 5,0 ≥ 1.000
cicli ≥ 250 cicli ≥ 4
scala dei blu ≥ 4
scala dei grigi ≥ 3
,0 N/cm² Nessuna
accensione Nessuna
accensione Nessuna
accensione Nessuna
accensione Nessuna
accensione

ISO 11640
ISO 11640
ISO 105-B02
ISO 17228
ISO 11644
BS 58520/1
EN 1021-1/2
IMO M EDMSC.307

Hide type
Tanning
Dyeing
Finishing
Surface
Thickness
Average size
Dry friction
Damp friction
Solidity in light
Heat ageing
Finishing locking
Fire reaction

European bovine
Mineral
Penetrating
Polyurethane
Natural grain
mm 1,2-1,4
≥ sqm 5,0
≥ 1.000 cycles
≥ 250 cycles
≥ 4 blue scale
≥ 4 grey scale
≥ 3,0 N/cm²
No ignition
No ignition
No ignition
No ignition



TB 117:2013

I valori riportati possono variare senza preavviso. Per motivi tecnici non è possibile garantire la stessa tonalità del colore tra una partita e l'altra.
All values may change without notice. Due to technical reasons it is not possible to guarantee the same tonality of colour from one lot to another.
Evitare la pulizia con prodotti aggressivi - Avoid cleaning with aggressive products.
Spolverare regolarmente con un panno morbido ed asciutto - Regularly dust with a soft and dry cloth.
Evitare l'esposizione diretta al sole e a fonti di calore - Keep away from direct sunlight and from direct heat.
Evitare il contatto tra colori chiari e scuri anche fra materiali diversi - Avoid contact between light and dark colours even between different materials.