

FICHA TÉCNICA DE PINTURAS.

Fecha en Vigor: Enero 2023

| | | | |
|--------------------------|--|--|--|
| Descripción del producto | Producto | BLENDER CLEAR ESFUMADOR Es un producto diseñado para el esfumado de transparentes y acabados de poliuretano; logra un acabado terso, brillante y durable. Es un producto listo para aplicar. | |
| | Colores | Transparente | |
| | Uso recomendado | Se recomienda aplicar para cubrir el borde de aplicación de transparentes y colores de poliuretano. | |
| | Recubrimientos Recomendados | N/A | |
| Restricciones | No se recomienda aplicar sobre recubrimientos viejos o en malas condiciones. | | |
| Propiedades Físicas | Viscosidad (25°C) | 9 segundos (copa Ford No. 4) | |
| | Densidad (25°C) | 0.86 g/ml. | |
| | Sólidos por peso | 5.86% | |
| | VOC teórico (g/L ASTM 3960-05) | PENDIENTE | |
| Datos de Aplicación. | Superficies metálicas ferrosas | La superficie debe estar libre de polvo, grasa, óxido, etc. Aplicar 2141 Solución desengrasante. | |
| | Preparación de la Superficie. | No aplica | |
| | | No aplica | |
| | Superficies de madera | No aplica | |
| | | No aplica | |
| | Dilución. | Listo para aplicarse. | |
| | Método de aplicación | Enmascara con masKing tape adecuadamente. Limpie con solución 2141 solución desengrasante. Aplique esfumador y mezcle según sea necesario. Permita un tiempo de oreo de 10 minutos entre mano y mano. | |

FICHA TÉCNICA DE PINTURAS.

| | | | | | |
|-------------------------------|--|--|------------|--|--|
| Datos de Aplicación. | Equipo de aplicación | Equipo de aspersión convencional o Airless, HVLP. | | | |
| | Precauciones al aplicar | Aplicar producto si la temperatura ambiente y de la superficie se encuentra entre 10°C - 45 °C. Evitar pintar cuando la humedad relativa este arriba del 80% ya que no permite que seque. Cuando se utilice 2 o más envases del mismo producto y color, mezclar en uno solo para obtener un óptimo acabado. Los tiempos de secado establecidos pueden variar dependiendo las condiciones de temperatura. No aplicar si hay pronóstico de lluvia. | | | |
| | Aplicación | Aplicar con pistola HVLP y con Pistola de gravedad con boquilla de 1.3 a 1.4 a una presión de 20-30 lb/in ² de 2 a 3 manos. | | | |
| | Tiempo de secado: | Tiempo de oreo | 10 minutos | | |
| | Limpieza del equipo | Lave con thinner el equipo de aplicación, inmediatamente después de utilizarlo. | | | |
| Manejo del producto | Inflamabilidad | Este producto contiene solventes y disolventes inflamables. | | | |
| | Almacenamiento | Almacenar bajo techo, en un lugar seco, fresco, en su envase original y bien cerrado. Puede conservar hasta un año sus propiedades bajo condiciones normales. | | | |
| Presentación de envase | 1L | | | | |
| Importante | <p>Los datos de esta Ficha Técnica presentan valores típicos de las características del producto. Esta información sirve como una guía general. Modificaciones a las instrucciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes han decidido cambiar el uso del producto. Las recomendaciones, advertencias, información técnica, y el desempeño de este producto, se basan en pruebas de laboratorio. Si el usuario decide emplear el producto o sistema para un fin diferente al explícitamente recomendado, asume todo el riesgo. El usuario debe responsabilizarse de todo lo asociado con la selección del producto, y saber que tiene un uso específico. Las reclamaciones deberán ser presentadas por el cliente, al distribuidor que actúa en nombre del Fabricante. La información técnica, está sujeta a cambios sin previo aviso.</p> <p>Las propiedades de nuestros productos son obtenidas en nuestros laboratorios de Investigación, Control de Calidad y Servicio Técnico. Para mayor información consultar al área de servicio técnico</p> <p style="text-align: center;">Tel. 800 215 1189 / 55 5836 3250</p> <p style="text-align: center;">www.diamantepinturas.com.mx</p> | | | | |