



Esmalte de Poliuretano UREPRIX		28xx
Colores:	7 tintas.	
Descripción:	El Esmalte de Poliuretano UREPRIX es un producto de dos componentes que brinda características de dureza, buena adherencia, flexibilidad, nivelación, color y brillo en una gama de colores que perduran en perfectas condiciones a la intemperie. Diseñado para el repintado total o parcial de automóviles, camiones, tracto camiones, tractores, maquinaria pesada y flotillas que buscan productividad a un precio competitivo.	
Uso recomendado:	Se recomienda aplicar en trabajos de reparación, paneles completos o en repintado de automóviles, camiones, tracto camiones, tractores, maquinaria pesada y flotillas.	
Restricciones:	No se recomienda aplicar en superficies desnudas, no mezclar con otro tipo de pintura u otro tipo de diluyente al recomendado.	
Diluyente:	2661 Reductor para Poliuretano 2637 Catalizador Universal (Diamante)	
Propiedades físicas:	Viscosidad brookfield (25°C)..... 400 – 600 cps (spin No. 4 - 20 rpm) Densidad (25°C)..... 0.95 – 1.26 g/ml. (según color) Sólidos por peso..... 44.0 – 62.0 % (según color) Acabado..... brillante, metálico.	
Tiempo de secado:	Secado al tacto..... 15 - 20 minutos. Secado para pulir..... 48 horas.	
Sustratos recomendados:	Lámina de acero, aluminio galvanizado y acero inoxidable, previamente preparados y con el primario recomendado de acuerdo al tipo de superficie a cubrir.	









Recubrimientos recomendados:		No Aplica		
Aplicación		Pistola de gravedad o pistola HVLP.		
PROCESO DE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE				
1		LIMPIAR	La superficie debe estar libre de polvo, grasa, oxido, etc. Aplicar 3403 desengrasante.	
2		LIJAR	Para pintura envejecida, lijar con P320 Impurezas P400	
3		LIMPIAR	Aplicar 3403 desengrasante.	
PREPARACIÓN DEL PRODUCTO				
4		MEZCLAR	Mezclar el producto perfectamente antes de usarlo.	
	*Dilución de los componentes por relación de volumen.			
	RELACIÓN MEZCLA: 4:1:2			
	 1 L. Poliuretano Ureprix	+	 250 ml. Catalizador Universal	+
Viscosidad de aplicación: 18 – 22 segundos (copa Ford No. 4) Tiempo de vida útil: 4 Horas.				
PROCESO DE APLICACIÓN				
IMPORTANTE -No regresar producto diluido al envase original. -Aplicar producto si la temperatura ambiente y de la superficie se encuentra entre 10°C - 30 °C. -Los tiempos de secado establecidos pueden variar dependiendo las condiciones de temperatura. -Cuando se utilice 2 o más envases del mismo producto y color, mezclar en uno solo para obtener un óptimo acabado. -Evitar aplicar a rayo de sol para prevenir reacciones químicas en los acabados.				



5		ENMASCARAR	Con masking tape y película adecuada.			
6		LIMPIAR	Limpiar con 3403 desengrasante.			
7		APLICACIÓN	2 a 3 manos húmedas.	Pistola HVLP	Boquilla 1.3-1.4	Presión 20-30 lb/in²
				Pistola de gravedad		
		TIEMPO DE ORO ENTRE MANOS	10 - 15 minutos.			
LIMPIEZA DEL EQUIPO						
8	Lave con thinner el equipo de aplicación: Pistola de gravedad, HVLP, recipiente, etc... inmediatamente después de utilizarlo.					

**Información del
producto:**

Inflamabilidad: Este producto contiene solventes y disolventes inflamables.
Almacenamiento: Almacenar bajo techo, en un lugar seco y fresco, en su envase original y bien cerrado. Puede conservar hasta un año sus propiedades bajo condiciones normales.
Equipo de protección personal:

	Anteojos de protección contra proyección de partículas o líquidos.
	Mascarilla de media cara con cartuchos serie 6001 que proporcione protección contra partículas de gases y vapores
	Guantes plastificado PVC clase IV tipo C resistentes a productos químicos.
	Mandil de Carnaza, overol o bata.

Para mayor información sobre comunicación de peligros físicos y para la salud de este producto; consultar la hoja de seguridad.

Presentación:

Bote: 1 Litro

Cubeta: 19 litros

1 Galón

Las propiedades de nuestros productos son obtenidas en nuestros laboratorios de Investigación, Control de Calidad y Servicio Técnico, quedan en valoración de nuestros usuarios para obtener trabajos de alta calidad.

Para mayor información consultar al área de servicio técnico

01 800 215 1189 y 01 55 5836 3250

ventas@diamantepinturas.com.mx

www.diamantepinturas.com.mx