


Kit Maxiprimer Anticorrosivo

2646K

Color:	Verde olivo.	
Descripción:	<p>El KIT Maxiprimer Anticorrosivo es un producto de dos componentes, esta formulado principalmente para aplicar en superficies de difícil adherencia como lo es: aluminio, latón, cobre, galvanizado, acero inoxidable y otras aleaciones en donde las pinturas convencionales no tienen adherencia. Esta elaborado con pigmentos inhibidores de corrosión convirtiéndolo en un anticorrosivo de gran desempeño.</p>	
Uso recomendado:	<p>Se recomienda aplicar como fondo en superficies donde otras pinturas no tienen adherencia y se requiera resistencia a la corrosión en el sector automotriz.</p>	
Restricciones:	No se recomienda aplicar KIT Maxiprimer en cualquier tipo de plástico.	
Diluyente:	86-2638 Activador	
Propiedades físicas:	<p>Viscosidad (25°C)..... 1:20 – 1:30 minutos (copa Ford No. 4) Densidad (25°C)..... 1.03 – 1.05 g/ml. Solidos por peso..... 37.0 – 39.0 %</p>	
Tiempo de secado:	<p>Secado al tacto..... 10 minutos. Secado para aplicar Primario..... 30 minutos.</p>	
Sustratos recomendados:	<p>Cobre Lámina galvanizada Aluminio Acero inoxidable Latón</p>	
Recubrimientos recomendados:	<p>Primario Universal..... 26XX Primario Universal Mod..... 41xx Primario ar-1K gris..... 2901 Cromato de Zinc..... 3102</p>	Revisar información 

Aplicación		Pistola de gravedad, HVLP.						
PROCESO DE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE								
1		LIMPIAR	La superficie debe estar libre de polvo, grasa, óxido, etc. Lavar con agua y detergente. Si la superficie tiene óxido; aplicar Acondicionador de metales 3400					
2		LIJAR	Para pintura envejecida, lijar con P320 Impurezas P400					
3		LIMPIAR	Lavar con agua y detergente.					
PREPARACIÓN DEL PRODUCTO								
4		MEZCLAR	Mezclar el producto perfectamente antes de usarlo. *Dilución de los componentes por relación de volumen. RELACIÓN MEZCLA: 1:1					
		Maxiprimer Anticorrosivo			activador			
	Viscosidad de aplicación: 18 – 22 segundos copa Ford No. 4							
PROCESO DE APLICACIÓN								
<p style="text-align: center;">IMPORTANTE</p> <ul style="list-style-type: none"> -No regresar producto diluido al envase original. -Aplicar producto si la temperatura ambiente y de la superficie se encuentra entre 10°C - 30 °C. -Los tiempos de secado establecidos pueden variar dependiendo las condiciones de temperatura. -Cuando se utilice 2 o más envases del mismo producto y color, mezclar en uno solo para obtener un óptimo acabado. -Evitar aplicar a rayo de sol para prevenir reacciones químicas en los acabados. *Evitar el contacto directo con 2638 activador ya que es un producto corrosivo para la piel y ojos. 								
5		ENMASCARAR	Con masKing tape y película adecuada.					

6		LIMPIAR	Aplicar 3403 desengrasante.									
7		APLICACIÓN	2 manos medianas	Pistola HVLP	Boquilla 1.3-1.6	Presión 20-30 lb/in²						
				Pistola de gravedad								
NOTA: El KIT PTM Wash Primer no necesita ser lijado. En caso que se requiera lijar:												
8		LIJAR	P-600									
LIMPIEZA DEL EQUIPO												
9	Lave con thinner el equipo de aplicación: Pistola de gravedad, HVLP, recipiente, etc... inmediatamente después de utilizarlo.											

Información del producto:	Inflamabilidad: Este producto contiene solventes y disolventes inflamables. Almacenamiento: Almacenar bajo techo, en un lugar seco y fresco, en su envase original y bien cerrado. Puede conservar hasta un año sus propiedades bajo condiciones normales. Equipo de protección personal:	
		Anteojos de protección contra proyección de partículas o líquidos.
		Mascarilla de media cara con cartuchos serie 6001 que proporcione protección contra partículas de gases y vapores
		Guantes plastificado PVC clase IV tipo C resistentes a productos químicos.
		Mandil de Carnaza, overol o bata.
<u>Para mayor información sobre comunicación de peligros físicos y para la salud de este producto; consultar la hoja de seguridad.</u>		
Presentación:		
Bote: 1 litro		1 Galón

Las propiedades de nuestros productos son obtenidas en nuestros laboratorios de Investigación, Control de Calidad y Servicio Técnico, quedan en valoración de nuestros usuarios para obtener trabajos de alta calidad.

Para mayor información consultar al área de servicio técnico

01 800 215 1189 y 01 55 5836 3250

www.diamantepinturas.com.mx