

Descripción del producto	Producto	<b>RESANADOR LIGHT FILL PRO</b> Es un producto diseñado exclusivamente para cubrir imperfecciones de golpes y abolladuras del sector automotriz. Proporciona un excelente poder relleno y adherencia, obteniendo una superficie sin porosidad, tiene la capacidad de aplicarse con mayor facilidad y poseer una mejor manipulación durante el proceso de aplicación, es fácil de moldear y lijar.	
	Colores	No Aplica	
	Uso recomendado	Se recomienda aplicar en repaintado automotriz para nivelar y cubrir imperfecciones de golpes y abolladuras. Lamina de acero al carbón. Acero galvanizado. Acero inoxidable. Pintura vieja previamente lijada.	
	Diluyente	Catalizador para resanador.	
	Recubrimientos Recomendados	Primario universal Primario 1K gris Primario de aparejo filler plus gris 2K Primario Cromato de zinc Primario universal Mod	
	Restricciones	No se recomienda aplicar Resanador en plásticos y sobre acabados sin la correcta preparación.	
Propiedades Físicas		Viscosidad (25°C)	150 - 200 cps
		Densidad (25°C)	10.07 – 1.09 g/ml.
		Sólidos por peso	82.0 - 86.0%
		VOC teórico (g/L ASTM 3960-05)	PENDIENTE
Datos de Aplicación.	Preparación de la Superficie.	Superficies metálicas ferrosas	La superficie debe estar libre de polvo, grasa, óxido, etc. Utilizar solución desengrasante 2141.
		Superficies de concreto	No aplica
		Superficies de madera	No aplica
		Mezclado	Mezclar bien el producto antes de usarse.
	Dilución.	Para aplicación diluir 100 g de Resanador y 2 g de Catalizador para Resanador. Relación mezcla (100%:2%)	
	Método de aplicación	Aplicar una primera capa delgada para asegurar un buen anclaje y evitar que quede aire atrapado. Tiempo de vida útil: 5 a 7 minutos.	

## FICHA TÉCNICA DE PINTURAS.

<b>Datos de Aplicación.</b>	Equipo de aplicación	Cuña metálica.	
	Precauciones al aplicar	Aplicar producto si la temperatura ambiente y de la superficie se encuentra entre 10°C - 45 °C. Evitar pintar cuando la humedad relativa este arriba del 80% ya que no permite que seque. Cuando se utilice 2 o más envases del mismo producto y color, mezclar en uno solo para obtener un óptimo acabado. Los tiempos de secado establecidos pueden variar dependiendo las condiciones de temperatura. No aplicar si hay pronóstico de lluvia.	
	Aplicación	Aplicar cuantas capas sean necesarias hasta obtener el nivel requerido, siempre y cuando el espesor de grosor no exceda los 6 mm. Para evitar cuarteaduras en la aplicación. Comenzar con P-80, P-180, P-240, P-360. Limpie con solución desengrasante	
	Tiempo de secado:	Secado para lijado	15 - 20 minutos
	Limpieza del equipo	Lave con thinner el equipo de aplicación, inmediatamente después de utilizarlo.	
<b>Manejo del producto</b>	Inflamabilidad	Este producto contiene solventes y disolventes inflamables.	
	Almacenamiento	Almacenar bajo techo, en un lugar seco, fresco, en su envase original y bien cerrado. Puede conservar hasta un año sus propiedades bajo condiciones normales.	
<b>Presentación de envase</b>	0.900 kg	3.600 kg	
<b>Importante</b>	<p>Los datos de esta Ficha Técnica presentan valores típicos de las características del producto. Esta información sirve como una guía general. Modificaciones a las instrucciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes han decidido cambiar el uso del producto. Las recomendaciones, advertencias, información técnica, y el desempeño de este producto, se basan en pruebas de laboratorio. Si el usuario decide emplear el producto o sistema para un fin diferente al explícitamente recomendado, asume todo el riesgo. El usuario debe responsabilizarse de todo lo asociado con la selección del producto, y saber que tiene un uso específico. Las reclamaciones deberán ser presentadas por el cliente, al distribuidor que actúa en nombre del Fabricante. La información técnica, está sujeta a cambios sin previo aviso.</p> <p>Las propiedades de nuestros productos son obtenidas en nuestros laboratorios de Investigación, Control de Calidad y Servicio Técnico. Para mayor información consultar al área de servicio técnico</p> <p>Tel. 800 215 1189 / 55 5836 3250  <a href="http://www.diamantepinturas.com.mx">www.diamantepinturas.com.mx</a></p>		