

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Designação do Material:** Pavimento Vinil Têxtil

**Composição:** Camada superior vinil têxtil  
 Camada de interface  
 Camada de malha fibra de vidro  
 Camada de suporte de vinil  
 Camada de feltro acústico de PET PanelSound®

| INFORMAÇÕES TÉCNICAS                                                                                            |                     | ROLOS & MOSAICOS                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| Classificação                                                                                                   | EN 685              | Classe 33, uso comercial intenso  |
|  Peso                          | ISO 8543            | ± 3,5 Kg/m <sup>2</sup>           |
|  Espessura                     | ISO 1765            | 3,50 - 4,20 mm                    |
|  Comprimento do Rolo           | EN 426              | 20 m / 25 m *                     |
|  Largura do Rolo               | EN 426              | 2 m                               |
|  Dimensão do Mosaico           | EN 994              | 500 x 500 mm                      |
|  Estabilidade Dimensional     | ISO 2551            | < 0,25%                           |
|  Curvatura                   | EN 434              | < 2 mm                            |
|  Cadeira com Rodízios        | EN 985              | Uso contínuo                      |
|  Tensão Corporal             | ISO 1815            | ≤ 2,0KV                           |
|  Resistência Térmica         | ISO 8302            | Adequado para aquecimento de piso |
|  Solidez da cor à luz        | ISO 105-802         | > 6                               |
|  Propriedade anti-derrapante | EN 13893            | > 0,3                             |
|  Reação ao fogo              | EN 13501-1          | Bfl-s1                            |
|  Redução do impacto do som   | ISO 10140           | Até 20 dB                         |
|  Redução do ruído da marcha  | EPLF 0210 29-3      | Até 70%                           |
| Densidade de Fumo                                                                                               | ASTM E662           | < 450                             |
| REACH teste                                                                                                     | 1907/2006           | NO. (6614)008-1228-R2             |
|  Certificação CE             | EN 14041   EN 15114 | NO. EC. 1282.OA140305.AYD0738     |
| Certificação ISO 9001                                                                                           | ISO 9001:2008       | NO. 04514Q20096R0S                |
| Certificação ISO 14001                                                                                          | ISO 14001:2004      | NO. 04514E20029R0S                |

A partir de diferentes lotes de produção, podem ocorrer diferenças na tonalidade da cor do material. Para uma mesma área, recomenda-se a utilização de material do mesmo lote de produção.

O produto final TWISTi é obtido através de uma técnica de tecelagem, não existindo uma perpendicularidade absoluta no pavimento de vinil têxtil, pelo que é possível a ocorrência de deformações no padrão, que são da natureza da produção do material e não são aceites como uma reclamação. Estas ocorrências conferem o aspeto autêntico de um produto têxtil.

**NOTAS:**

\* Rolos com comprimento máximo entre 20 m e 25 m. Por questões de produção poderão ser fornecidos com comprimento inferior.