

FICHA TÉCNICA

Tipo de Calzado (INDUSTRIAL)

Calzado de protección



MOD. 105 PIEL NAPA NEGRA C/FORRO, CASCO POLIAMIDA, SUELA TORNADO (HULE R)

Modelo: 105

Tallas: 22 al 32

Horma: 3200

Recio: EEE

ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN

- | | |
|---|---|
| * PIEL: Flor corregida de cuero ganado vacuno | * FORRO: Tela tejida sintética (poliester) bondeada |
| * CASCO: Poliamida (puntera dielectrica, ligera, no se astilla y termica) | * HILO: Poliéster y Nylon |
| * SUELA: Tornado (hule r) | * PLANTILLA: Antimicótica, antifatiga y ergonomica |
| * REFUERZO FRONTAL: No presenta | * OJILLOS: No presenta |
| * METATARSO: No presenta | * AGUJETA: Algodón |
| * PLANTA: Celulosa de 5F de espesor | * LENGUA: Sintetico (pu coagulado) |
| * CONTRAFUERTE: Textil con resina (neocel no.5) | * BULLON: Sintetico (pu coagulado) |

ESPECIFICACIONES PIEL

PRUEBA	UNIDAD	RESULTADO	ESTANDAR
* % ABSORCIÓN DE AGUA:	%	105.2	35 mínimo
* % DESABSORCIÓN DE AGUA:	%	90.2	65 mínimo
* % OXIDO DE CROMO:	-	114	35.0 mínimo
* PH:	-	111	60.0 mínimo
* ESPESOR:	mm	2.1	-
* RESISTENCIA AL DESGARRE:	N (KGF)	324,6 (33,1)	-

ESPECIFICACIONES CASCO POLIAMIDA (POLICARBONATO)

PRUEBA	RESULTADO	ESTANDAR
* RESISTENCIA AL IMPACTO	18.8 mm	13.3 mm altura mínima
* RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	18.0 mm	13.3 mm altura mínima

EL RESULTADO FUE SATISFACTORIO YA QUE LA ALTURA MINIMA PERMISIBLE ENTRE EL ARCO INFERIOR DEL CASCO Y LA BASE DEL MISMO NO DEBE SER MENOS DE 13.3 MM.

LA PRUEBA SE REALIZO A UNA ALTURA DE 1 METRO DEJANDO CAER UNA MASA METALICA DE 10 KG, LO QUE EQUIVALE HACER LA PRUEBA A 10 METROS DEJANDO CAER UNA MASA METALICA DE 1 KG.

ESPECIFICACIONES SUELA TORNADO (HULE R)

* TIPO DE MATERIAL:	Hule compuesto	
* PROPIEDAD ANTIDERRAPANTE:	Regular	
* DUREZA:	Rangos de 50 a 60 shore A	ESTANDAR
* RESISTENCIA AL DESGARRE:	60 N/cm (6kgf/cm)	8.0 mínimo
* RESISTENCIA AL DESPEGADO DE SUELA AL CORTE:	80.0 kg	55.0 kg mínimo
* RESISTENCIA A LA ABRASIÓN (DESGASTE) :	201.05 mm ³ de desgaste	250 mm ³ maximo
* RESISTENCIA A LA FLEXIÓN 35,000 FLEXIONES:	15.00%	200 % máximo
* RESISTENCIA AL ACEITE VOLUMEN MÁXIMO:	40.00%	100% máximo
* RESISTENCIA AL GASOLINA VOLUMEN MÁXIMO:	43.00%	23% máximo

RECOMENDACIONES DE USO (SUELA): INDUSTRIAL Y DE TRABAJO, PISO SECO Y/O ABRASIVO, PRESENCIA DE AGUA O ACEITE MODERADO.

NO RECOMENDADO EN: AREAS CON TEMPERATURA MAYOR A 100º CENTIGRADOS

EL CALZADO CUENTA CON 3 MESES DE GARANTIA POR DEFECTOS DE FABRICACION