



2K PREMIUM UNIVERSAL CLEARCOAT

Código de Producto: 8845

Descripción del Producto:

Un impresionante transparente de poliuretano que redefine la excelencia en acabados. Con su brillo deslumbrante y una distinción de imagen (DOI) excepcional, este producto no solo embellece, sino que también proporciona una durabilidad sobresaliente que resiste la prueba del tiempo. Diseñado como un acabado transparente de dos componentes, es perfecto para realizar reparaciones generales y corregir pequeñas imperfecciones, todo mientras satisface las altas demandas de productividad. Su formulación avanzada asegura un secado regular, permitiendo que tus proyectos se completen con rapidez y eficacia.

Relación de mezcla

4 Partes del Clear 8845
1 parte de Endurecedor 8840
Utilice un vaso graduado para medidas exactas.

Tiempo de vida útil

Unavezmezclados los componentes: 4 horas mínimo a 73°F
No requiere el uso adicional de acelerador de curado.

Aditivos

Eliminador de ojo de pescado:
La cantidad de gotas que recomiende el producto.

Preparación de Superficie

Aplique la capa base según sea necesario con el tiempo de oreo adecuado entre capas. Deje que la base se seque durante 20 a 30 minutos a 75 °F antes de aplicar la capa transparente.

Configuración de Pistola

Convencional por gravedad: 1.3 mm - 1.5 mm (0.051" - 0.059")
HVLP: 1.2mm- 1.4 mm (0.055" - 0.059")

Presión de aire

Convencional por gravedad: 35 a 45 PSI en la pistola.
HVLP: 8 a 10 psi en la boquilla de la pistola. 30 psi máximo en la pistola.

Aplicación

Aplique 2 a 3 manos hasta que logre el espesor deseado.

Propiedad Físicas:

VOCLPA:	0.583 kg/litro (máximo)
Rendimiento teórico LPA:	13 m2/litro a 1 milésima seca 100% de transferencia
Cantidad de sólidos:	35%
Espesor recomendado de la película seca	2.0 a 2.5 milésimas

Condiciones de Almacenamiento

Almacenar en un área seca y bien ventilada. Las temperaturas de almacenamiento deben estar entre -30 °F (-34 °C) y 120 °F (48 °C).



2K PREMIUM UNIVERSAL CLEARCOAT

Código de Producto: 8845

Descripción del Producto:

Secado al aire:	5 a 10 minutos
Oreo entre manos:	15 a 20 minutos
Secado para manejo	10 horas.
Secado al franjeo	12 horas.
Secado al pulir	24 horas.
Al entregar	24 horas.
Para calcomanías	después de 72 horas.

Pulido

Secado al horno	Después de enfriar.
Secado al aire:	5 a 10 minutos

Seguridad y manejo

Para uso industrial únicamente por pintores profesionales y capacitados. No está destinado a la venta ni al uso por parte del público en general. Antes de usar, lea y siga todas las precauciones de la etiqueta y la SDS. Si se mezcla con otros componentes, la mezcla tendrá riesgos para todos los componentes. Las pinturas listas para usar que contienen isocianatos pueden provocar irritación de los órganos respiratorios y reacciones de hipersensibilidad. A los asmáticos, a los alérgicos y a cualquier persona con antecedentes de problemas respiratorios no se les debe pedir que trabajen con productos que contengan isocianatos. No lije, corte con soplete, suelde ni suelde revestimientos secos sin un respirador purificador de aire aprobado por NIOSH con filtros de partículas o ventilación adecuada y guantes.

Comentario

Los datos técnicos fueron calculados en condiciones controladas de laboratorio en base a nuestra experiencia, pero no asumimos ninguna responsabilidad por la correcta selección, compatibilidad, aplicación y uso de los sistemas de aplicación de nuestros productos. Se garantiza la calidad de este producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no se responsabiliza de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de verificar una vez realizado el trabajo. Hemos hecho esfuerzos razonables para garantizar la exactitud de la información proporcionada aquí, pero no asumimos ninguna responsabilidad por errores, omisiones o inexactitudes que contenga.