

Adetex

Membrana Cementicia



Descripción

Es una **membrana flexible mono-componente** que permite sellar de manera simple, estructuras de hormigón y mamposterías.

Apto para impermeabilizar soportes porosos con daños superficiales, grietas, fisuras moderadas y revestimientos aislantes. Puede ser utilizado en ambientes internos y externos. Apto para ser aplicado sobre techos, cubiertas, paredes y pisos.

Permite impermeabilizar de manera eficiente:

Tanques de agua potable; piletas y fuentes; Plantas de tratamientos de afluentes; Cimentaciones; Balcones y terrazas.

Proceso de impermeabilización permanente y definitiva

Las mezclas deberán ser preparadas con agua limpia, pudiéndose mezclarse de forma manual o mecánica hasta obtener una mezcla homogénea y sin grumos. Una vez lista la mezcla dejar reposar 5 minutos para mejorar su hidratación.

Preparación

› **Como mortero para llenado:** Coloque en un balde de albañil, dos litros y medio (2,5 L) de agua. Posteriormente, agregue los 10 kg. de membrana cementicia al agua en forma pausada, e ir mezclando de forma enérgica utilizando la cuchara de albañil, verificando que no se formen grumos.

› **Como membrana cementicia:** Coloque en un balde de 20 L., seis litros y medio (6,5 L) de agua. Posteriormente, agregue los 10 kg de membrana cementicia al agua en forma pausada e ir mezclando de forma mecánica, utilizando taladro y mezclador, verificando que no se formen grumos.

Durabilidad de la preparación 90 minutos a 20 °C

Tiempo de secado 60 minutos por mano

Presentación Bolsa de 20 kg.

Advertencias: Mantenga el producto alejado del alcance de los niños.

Observaciones: la siguiente información técnica es únicamente orientación, basados en nuestra experiencia y prácticas en obra, sin que implique responsabilidad alguna para la empresa. La empresa no se responsabiliza por el mal uso del producto.

Aconsejamos a los usuarios determinar si el producto es apropiado para el uso propuesto.

Adetex