

產品簡介

環融耐久黏結界面劑是一款專為多種基層材料設計的高性能界面處理產品。以橡膠乳液和進口樹脂乳液為基料，配合助劑和含砂填料製成，該產品粘結力強、耐水性優異，並具備抗老化和高彈抗裂性能，能適應基層的輕微變形，防止塗層裂縫。其應用範圍廣泛，涵蓋防水工程、瓷磚粘貼、牆面翻新及保溫系統基層處理，是基層施工的理想選擇。

用途	防水工程界面處理、牆面翻新處理、保溫系統基層處理、瓷磚粘貼輔助
光澤	啞光
產品特點	✓ 超強粘結力 ✓ 優異耐水性 ✓ 抗老化性強 ✓ 高彈抗裂性
產品顏色	水泥灰
產品成分	橡膠乳液、防火添加劑、填料、助劑、溶劑
塗裝方法	刷塗 / 滾塗 / 噴塗
理論塗刷面積	2-2.5 平方米/公斤/一層
稀釋方法	不能兌水
漆膜厚度（乾膜）	35-70μm
乾燥時間（25°C，50%相對濕度）	常溫固化 24-48 小時
重塗時間（25°C，50%相對濕度）	2-4 小時
工具清潔	所有塗刷工具在使用後應立即清洗
固含量	50-65%
包裝規格	20 公斤
儲存	12 個月
塗料配套建議	環融全方位防水系列塗料
表面處理	▲ 清潔：使用掃帚、毛刷等工具，徹底清除基層表面的浮塵、油污、脫模劑、鬆散顆粒等雜質，確保表面乾淨，以增強界面劑的附著力。 ▲ 乾燥：基層表面應乾燥，含水率一般不超過 10%。若含水率過高，可用自然通風、加熱烘乾等方法使其乾燥，否則會影響界面劑的固化和黏結效果。 ▲ 平整：採用打磨、填補等方式，處理基層表面的凹凸不平、裂縫等缺陷。小面積不平整可用砂紙打磨，較大面積或深度的缺陷則用水泥砂漿等材料填補平整，確保基層表面平整度在允許範圍內，為界面劑施工提供良好的基礎。 ▲ 粗糙：對於過於光滑的基層，需進行拉毛或鑿毛處理，增加表面粗糙度，以提高界面劑與基層的機械咬合力，增強黏結性能。可使用機械拉毛設備或人工用鑿子等工具處理。

使用建議

- ▲ 使用前，請先仔細閱讀使用說明書。
- ▲ 開罐後，請充分攪拌均勻，再使用內部油漆。
- ▲ 如需稀釋，請按照說明加入適量清水，切勿過量稀釋，以免影響效果。
- ▲ 施工時，避免讓漆刷或滾筒沾上過多油漆，以免造成流掛。
- ▲ 已稀釋的油漆請勿倒回原包裝內，避免污染未使用的漆料。
- ▲ 使用後，請密封未使用完的產品，並妥善保存於乾燥陰涼處。
- ▲ 在牆面養護及日常使用過程中，若處於南方濕差大及高濕度天氣（如回南天、梅雨天等），建議關閉門窗並啟動除濕設備，以保持牆面乾燥。

施工注意事項

當基材溫度或環境溫度低於 5°C，或環境濕度高於 85% 時，請勿進行施工作業。

安全及環保方面的說明

- ▲ 油漆罐必須緊密蓋好，並存放於孩童無法觸及的地方。
- ▲ 打磨牆面時，請佩戴適當的口罩，避免吸入粉塵。
- ▲ 使用及待乾過程中，應保持良好的通風環境，確保空氣流通。
- ▲ 避免吸入油漆霧或噴塗過程中產生的漆霧。
- ▲ 當在通風不足的情況下進行噴塗作業時，應配備適當的供氧設備，且所有的供氧設備必須符合認可的標準。
- ▲ 請將該產品存放於遠離食品、飲料的地方，避免污染。
- ▲ 使用油漆時，建議佩戴防護眼鏡及手套，以保護眼睛和皮膚。
- ▲ 若不慎濺入眼睛，請立即用大量清水沖洗，並儘快就醫。
- ▲ 若油漆接觸到皮膚，應立即用肥皂或適當的清潔劑加清水洗淨。
- ▲ 移動油漆罐時請小心，確保油漆罐保持直立，並防止油漆外溢。
- ▲ 本產品不添加鉛及汞，符合環保要求。
- ▲ 請勿將產品存放於極端高溫或寒冷的環境，建議存放於陰涼乾燥的地方。
- ▲ 若油漆罐破損或翻倒，請用沙或泥土覆蓋，並妥善清理。
- ▲ 切勿將油漆倒入下水道或排水管，以避免污染環境。
- ▲ 棄置油漆廢物時，請遵守當地的環保標準，妥善處理。

注意：環融有限公司（ReHarmony Limited）竭力確保其提供之資料準確可靠，本資訊適用於該產品在特定測試條件下的性能表現。由於產品的實際應用環境可能存在多種我們無法控制的變數。對於任何因資料不正確或遺漏又或因根據或倚賴本檔案所作決定、行動或不行動而引致之損失或損害，環融有限公司概不負責（不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他）。我們保留隨時修改產品規格的權利，恕不另行通知。

如需進一步查詢，請聯繫我們：

ReHarmony Limited

Website: <https://reharmonyhk.com/>

Email: contact@reharmonyhk.com

