

ReHarmony EnduraClean™ Clear Coat

環融晶盾自潔保護層

產品簡介

環融晶盾自潔保護層是一種超耐候硅丙自潔外牆罩面漆，專為提升外牆的長效保護與裝飾性能而設計。該產品依託有機硅自潔技術，實現牆面持久潔淨；同時具備卓越的耐候性、防霉抗藻性及耐化學侵蝕能力，適合各類戶外環境，提供超過 20 年的理論耐久防護。產品還具備超強耐擦洗性能與優異附著力，是外牆長效保護與美化的理想選擇。

用途	保護塗層，調整塗料外觀光澤度
光澤	亮光
產品特點	✓ 卓越的自潔性能 ✓ 超強耐候性 ✓ 防霉抗藻、耐化學性優異 ✓ 超強耐擦洗與附著力
產品顏色	透明
產品成分	有機硅乳液
塗裝方法	刷塗 / 滾塗 / 噴塗
理論塗刷面積	8-10 平方米/公斤/一層
稀釋方法	加≤5%的水稀釋
漆膜厚度（乾膜）	30-60μm
乾燥時間（25℃，50%相對濕度）	常溫固化 12 小時
重塗時間（25℃，50%相對濕度）	4 小時或以上
工具清潔	所有塗刷工具在使用後應立即清洗
固含量	35-40%
包裝規格	20 kg
儲存	12-18 個月
塗料配套建議	環融節能降溫系列、環融全方位防水系列

表面處理

基層清理：

- ▲ 需清除基層表面的灰塵、油污、鏽跡、脫模劑等污染物，可用掃帚、抹布、溶劑等清理。
- ▲ 對於不平整的基層，要用砂紙、刮刀等工具打磨或刮平，確保表面平整度誤差在規定範圍內。

基層乾燥：

- ▲ 基層含水率一般要求低於 10%，否則會影響罩面漆的附著力和乾燥性能。可用濕度儀測量，若含水率過高，需進行通風、烘乾等乾燥處理。

修補基層：

- ▲ 檢查基層有無裂縫、孔洞等缺陷，小裂縫可用膩子填補，大裂縫需先切割成 V 形槽，再用砂漿等材料修補。
- ▲ 對於較大的孔洞，要先用水泥砂漿等填充，然後打磨平整。

底漆施工（如有要求）

- ▲ 若需先塗上底漆，要依照底漆的施工要求進行，確保底漆均勻、無漏塗，待底漆完全乾燥後，再進行保護層的施工。
- ▲ 不同的基層材質（如牆面、木器、金屬等）可能會有一些細微的差異，在施工前應仔細閱讀產品說明書，並根據實際情況進行適當調整。

使用建議

- ▲ 使用前，請先仔細閱讀使用說明書。
- ▲ 開罐後，請充分攪拌均勻，再使用內部油漆。
- ▲ 如需稀釋，請按照說明加入適量清水，切勿過量稀釋，以免影響效果。
- ▲ 施工時，避免讓漆刷或滾筒沾上過多油漆，以免造成流掛。
- ▲ 已稀釋的油漆請勿倒回原包裝內，避免污染未使用的漆料。
- ▲ 使用後，請密封未使用完的產品，並妥善保存於乾燥陰涼處。
- ▲ 在牆面養護及日常使用過程中，若處於南方濕差大及高濕度天氣（如回南天、梅雨天等），建議關閉門窗並啟動除濕設備，以保持牆面乾燥。

施工注意事項

當基材溫度或環境溫度低於 5°C，或環境濕度高於 85% 時，請勿進行施工作業。

安全及環保方面的說明

- ▲ 油漆罐必須緊密蓋好，並存放於孩童無法觸及的地方。
- ▲ 打磨牆面時，請佩戴適當的口罩，避免吸入粉塵。
- ▲ 使用及待乾過程中，應保持良好的通風環境，確保空氣流通。
- ▲ 避免吸入油漆霧或噴塗過程中產生的漆霧。
- ▲ 當在通風不足的情況下進行噴塗作業時，應配備適當的供氧設備，且所有的供氧設備必須符合認可的標準。
- ▲ 請將該產品存放於遠離食品、飲料的地方，避免污染。
- ▲ 使用油漆時，建議佩戴防護眼鏡及手套，以保護眼睛和皮膚。
- ▲ 若不慎濺入眼睛，請立即用大量清水沖洗，並儘快就醫。
- ▲ 若油漆接觸到皮膚，應立即用肥皂或適當的清潔劑加清水洗淨。
- ▲ 移動油漆罐時請小心，確保油漆罐保持直立，並防止油漆外溢。
- ▲ 本產品不添加鉛及汞，符合環保要求。
- ▲ 請勿將產品存放於極端高溫或寒冷的環境，建議存放於陰涼乾燥的地方。
- ▲ 若油漆罐破損或翻倒，請用沙或泥土覆蓋，並妥善清理。
- ▲ 切勿將油漆倒入下水道或排水管，以避免污染環境。
- ▲ 棄置油漆廢物時，請遵守當地的環保標準，妥善處理。

注意：環融有限公司（ReHarmony Limited）竭力確保其提供之資料準確可靠，本資訊適用於該產品在特定測試條件下的性能表現。由於產品的實際應用環境可能存在多種我們無法控制的變數。對於任何因資料不正確或遺漏又或因根據或倚賴本檔案所作決定、行動或不行動而引致之損失或損害，環融有限公司概不負責（不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他）。我們保留隨時修改產品規格的權利，恕不另行通知。

如需進一步查詢，請聯繫我們：

ReHarmony Limited

Website: <https://reharmonyhk.com/>

Email: contact@reharmonyhk.com