

ReHarmony HydroLock

環融禦水通用型防水膠

產品簡介

環融禦水通用型防水膠 (ReHarmony HydroLock) 是一款基於先進高分子聚合物技術的旗艦級雙組份防水產品。它不僅僅是防水，更是為建築穿上一層兼具高硬度與柔韌性的「結構裝甲」。其配方能與多種建築基材完美融合，形成一層堅韌、持久、無懈可擊的防水層，從根本上隔絕水分滲透。無論是地下室、廚衛等極端潮濕環境，還是戶外屋面及陽台，環融禦水通用型防水膠都能提供長久可靠的終極屏障，是您守護建築資產、實現永久安心的必然之選。

用途	屋面及外牆底層防水
光澤	啞光
產品特點	✓ 專業雙組份預配配方，使用便捷 ✓ 高強度硬度保護 ✓ 通用型全場景適用 ✓ 綠色環保無毒配方
產品顏色	水泥灰
產品成分	聚合物乳液、顏填料、助劑
塗裝方法	刷塗 / 滾塗 / 噴塗
理論塗刷面積	約 1.5-2 公斤/平方米/一層
施工前材料準備	▲ 按比例邊攪拌邊加入粉料，充分攪拌 3-5 分鐘直至生成無粉團、均勻的膠漿。 ▲ 建議使用機械攪拌（400-500 轉/分鐘），以取得最佳的攪拌效果。
漆膜厚度（乾膜）	0.1-1 mm
乾燥時間（25°C，50%相對濕度）	3-5 小時
重塗時間（25°C，50%相對濕度）	2-4 小時
工具清潔	所有塗刷工具在使用後應立即清洗
固含量	55-70%
包裝規格	20 公斤
儲存	12 個月（密閉存於 5-35°C 陰涼乾燥處）
塗料配套建議	▲ 環融塑彩長效防水塗料（ChromaGuard） 兩至三遍
表面處理	底材表面處理： ▲ 基層必須堅固、平整、潔淨、乾燥，無油污、浮塵、積水及疏松物。 ▲ 所有裂縫、凹陷處需預先使用水泥砂漿修補找平；陰陽角、管道根部等節點應做成圓弧角。 ▲ 施工前確保基層含水率低於 9%。
使用建議	▲ 使用前，請先仔細閱讀使用說明書。 ▲ 開罐後，請充分攪拌均勻，再使用內部油漆。 ▲ 如需稀釋，請按照說明加入適量清水，切勿過量稀釋，以免影響效果。 ▲ 施工時，避免讓漆刷或滾筒沾上過多油漆，以免造成流掛。 ▲ 已稀釋的油漆請勿倒回原包裝內，避免污染未使用的漆料。

- ▲ 使用後，請密封未使用完的產品，並妥善保存於乾燥陰涼處。
- ▲ 在牆面養護及日常使用過程中，若處於南方濕差大及高濕度天氣（如回南天、梅雨天等），建議關閉門窗並啟動除濕設備，以保持牆面乾燥。

施工注意事項

當基材溫度或環境溫度低於 5°C，或環境濕度高於 85% 時，請勿進行施工作業。

安全及環保方面的說明

- ▲ 油漆罐必須緊密蓋好，並存放於孩童無法觸及的地方。
- ▲ 打磨牆面時，請佩戴適當的口罩，避免吸入粉塵。
- ▲ 使用及待乾過程中，應保持良好的通風環境，確保空氣流通。
- ▲ 避免吸入油漆霧或噴塗過程中產生的漆霧。
- ▲ 當在通風不足的情況下進行噴塗作業時，應配備適當的供氧設備，且所有的供氧設備必須符合認可的標準。
- ▲ 請將該產品存放於遠離食品、飲料的地方，避免污染。
- ▲ 使用油漆時，建議佩戴防護眼鏡及手套，以保護眼睛和皮膚。
- ▲ 若不慎濺入眼睛，請立即用大量清水沖洗，並儘快就醫。
- ▲ 若油漆接觸到皮膚，應立即用肥皂或適當的清潔劑加清水洗淨。
- ▲ 移動油漆罐時請小心，確保油漆罐保持直立，並防止油漆外溢。
- ▲ 本產品不添加鉛及汞，符合環保要求。
- ▲ 請勿將產品存放於極端高溫或寒冷的環境，建議存放於陰涼乾燥的地方。
- ▲ 若油漆罐破損或翻倒，請用沙或泥土覆蓋，並妥善清理。
- ▲ 切勿將油漆倒入下水道或排水管，以避免污染環境。
- ▲ 棄置油漆廢物時，請遵守當地的環保標準，妥善處理。

注意：環融有限公司（ReHarmony Limited）竭力確保其提供之資料準確可靠，本資訊適用於該產品在特定測試條件下的性能表現。由於產品的實際應用環境可能存在多種我們無法控制的變數。對於任何因資料不正確或遺漏又或因根據或倚賴本檔案所作決定、行動或不行動而引致之損失或損害，環融有限公司概不負責（不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他）。我們保留隨時修改產品規格的權利，恕不另行通知。

如需進一步查詢，請聯繫我們：

ReHarmony Limited

Website: <https://reharmonyhk.com/>

Email: contact@reharmonyhk.com