



ARAME MIG ER70S-6

Aço revestido com cobre

Aço resistente à tração: **500 MPA**

O **arame MIG ER70S-6** da **Asoldas** é projetado para oferecer um processo de soldagem eficiente e resultados de alta qualidade.

POSIÇÕES DE
SOLDA



DCEP

O **arame ER70S-6** para **soldagem em todas as posições** – **plana** (F), **horizontal** (H), **vertical** (V) e **sobre-cabeça** (OH).

Isso permite que os soldadores utilizem o mesmo consumível para uma ampla gama de geometrias de juntas e orientações de trabalho.



Imagem ilustrativa: Arame MIG Capa a Capa ER70S-6 Ø 1,2mm 15kg

Aço de baixa liga revestido de cobre

Compatível com 100% CO₂ e AR+CO₂

[Clique aqui](#) e conheça as aplicações.

GÁS DE PROTEÇÃO	TAXA DE FLUXO DE GÁS	LPM DESTAQUE, MM
CO ₂	12 - 18	10 - 20
80Ar + 20CO ₂	17 - 22	10 - 20

Propriedades químicas do depósito (%)

	C	MN	SI	S	P	CU*
ESPECIFICAÇÃO	0.06-0.15	1.40-1.85	0.80-1.15	0.035	0.025	0.50
VALOR	0.08	1.15	0.85	0.025	0.020	0.20

Propriedades mecânicas de todos os metais de solda

ESTADO	GÁS DE PROTEÇÃO	UTS, MPA	Y S 0,2%, MPA	EL%	CVN IMPACTO A -30°C, J
ESPECIFICAÇÃO	SOLDAGEM	480	400 min	22 min	27 J min

Opções de embalagens - parâmetros

DIMENSÕES (MM)	VOLTAGEM (V)	AMPERAGEM (A)	KG/CARRETEL	EMBALAGEM TAMBOR MIG (KG)
0.8	17-27	80-250	15/18	100/250
1	18-30	100-350	15/18	100/250
1.2	20-34	120-400	15/18	100/250
1.6	24-36	150-450	15/18	100/250



Solicite seu orçamento na
(11) 98868-8643





asoldas

vendas de arames e insumos para solda

Buscamos construir relacionamentos de longo prazo baseados na **confiança**, na **qualidade** e em um serviço que entende e atende às suas **necessidades específicas** de soldagem.

Nossos diferenciais

- ✔ Atendimento personalizado
- ✔ Melhores preços
- ✔ Produtos de qualidade



Fale com a Asoldas

Nosso número
(11) 98868-8643



www.asoldas.com

contato@asoldas.com