


Технічні характеристики стільникових полікарбонатних листів

Структура	Товщина (мм)	Щільність (кг/м2)	УФ- шар (μм)	Експлоата ційна темп.	Пропускання світла %	U – коефіцієн т (Вт/м²K)	Ударостійкість, кДж/м²	Звукоізоляція (дБ)	
2 - стінний 	4	0,55	40	-40°C– 120°C	85	3,9	6	16	
		0,8	45		83	3,8	8	17	
	6	0,85	40		83	3,8	10	18	
		8	0,95		45	82	3,7	11	19
			1,3			80	3,5	12	20
	1,1		80			3,6	12	19	
	1,5		80			3,4	14	20	
	10	1,2	79			3,5	13	19	
		1,5	78			3,4	15	20	
		1,7	77			3,2	17	21	
	5 - стінний	10	1,7			70	2,6	30	22
	67					2,1	25	21	
5 - стінний X	16	2,6	65	1,9		30	22		
	20	2,8	75	2,3		35	22		
3 - стінний	16	2,3	73	2,3		40	23		
	20	2,5	67	1,5	45	24			
7 - стінний	20	3,0	65	1,3	50	25			
	25	3,4							

Колір – прозорий, бронзовий, сірий, опал.

Ширина – для всіх листів стандартна 2100 мм, можливі індивідуальні замовлення.

Довжина – стандартна 6000 мм, 12000 мм, можливі індивідуальні замовлення.

Гарантія – 10 років.

Директор
Вадим Долженко

