

FERRUPRIMER

Diseñado para ser utilizado sobre metales ferrosos y no ferrosos, se debe aplicar una mano sencilla (75 micras) de película húmeda para proporcionar excelente adherencia sobre los sustratos tales como hierro negro, galvanizado, zinc y aluminio.

Características

Composición	Resinas alquídicas modificadas pigmentos. Extender aditivos inhibidores de la corrosión. Solventes aromáticos.
Dilución:	15- 25%
Tinera:	Dilurima 300

Tiempo de secado libre de polvo a 25°C:	Máximo 30 minutos
--	-------------------

Secado para lijar:	Máximo 2 horas
---------------------------	----------------

Observaciones

Ver condiciones generales
No almacenar los envases abiertos o empezados.
Aplicar con buena renovación de aire.
Agitar el contenido de los envases antes de ser usado.



No fumar o ingerir alimentos durante la manipulación del producto. **¡Precaución!** Producto inflamable. Mantener lejos de chispas, flamas y lugares de altas temperaturas. Contiene solventes y sustancias tóxicas que pueden ocasionar daños a la salud por contacto o inhalación. Se recomienda aplicar en espacio con ventilación adecuada.

En caso de ingesta, solicite atención medica adecuada. En caso de contaminación de la piel, lavar con abundante agua y jabón. Mantener fuera del alcance de los niños. Prohibido la venta a menores de edad.