

VINILO TIPO 1

Interior - Exterior

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El vinilo **COLORATECH TIPO 1** es elaborado con Dispersiones Vinil Acrílicas de alto desempeño, que proporcionan al producto durabilidad y resistencia. Está diseñado para la protección y decoración de interiores y exteriores bajo sombra.

CARACTERÍSTICAS

El vinilo **COLORATECH TIPO 1** base agua tipo emulsión de acabado mate, con buena estabilidad de color, excelente resistencia a la remoción de manchas y a la abrasión en húmedo. Por sus características el vinilo Tipo 1 está desarrollado para decorar y proteger superficies interiores y exteriores bajo sombra, muros, paredes con pañete, estuco. Nivelada muy bien y proporciona bajo salpique.

PROPIEDADES

Peso por Galón: 5.6 kg/ Gal aprox.
Tipo de Dispersión: Vinil Acrílica alto desempeño.
Viscosidad: 115-125 KU
Nº de ciclos test de Abrasión \geq 400 Ciclos
Remoción de manchas: \geq 80 %
Relación de contraste \geq 96 %
pH 8.0 - 8.5
Tipo de aplicación: Brocha, rodillo, pistola

RENDIMIENTO

En una obra nueva sobre revoque 25 - 30 m² por galón. (A dos manos)
Repinte sobre color similar 35-40 m² por galón. (A dos manos)
Repinte sobre color diferente 30-35 m² por galón. (A dos manos)

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La preparación de la superficie es determinante en la duración y buen comportamiento de la pintura aplicada, por lo anterior se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

- a) Es necesario asegurarse de que las superficies de concreto y obras de mampostería estén libres de aceites, grasas, humedades, sales, partículas sueltas, mugre, pinturas deterioradas y todo tipo de contaminantes antes de aplicar.
- b) Las superficies encaladas en exteriores o en contacto con agua, deben cepillarse con cepillos de alambre o fibra a fin de eliminar la cal.
- c) Las superficies muy porosas deben sellarse con un buen imprimante de tipo acrílico.
- d) Limpiar totalmente la superficie de polvo, mugre, hongos e incrustaciones, lavándola con agua y cepillo de cerdas duras, no metálicas, se recomienda uso de hidrolavadoras.
- e) El concreto y superficies alcalinas se deben lavar muy bien con solución de ácido nítrico o fosfórico al 15 % en agua, para neutralizar la alcalinidad (Dejar secando por 24 horas).
- f) Antes de aplicar la pintura, la superficie debe estar completamente seca.
- g) Si va a impermeabilizar: retire la parte afectada por humedades, descascare el muro hasta llegar al ladrillo, hágalo 20 cm por encima, por debajo y a los lados de la humedad. Prepare el mortero junto con el “aditivo impermeabilizante” amasándolo. Aplique el mortero en tres capas: lechada, nivelado y capa afinado. Deje reposar, aplique estuco acrílico y luego la pintura.
- h) Antes de pintar se debe resanar con estuco plástico acrílico, luego lijar, si presenta grietas o imperfecciones pasar otra mano hasta que la superficie quede tersa.
- i) Para colores oscuros se recomienda aplicar previamente una capa de imprimante para vinilos, dejar secar y después pintar, con el fin de evitar manchas en la superficie.
- j) La dilución del vinilo debe hacerse con agua, hasta máximo ¼ por galón (25%).
- k) Para limpiar la superficie pintada con agua y jabón de tocador, se deben esperar 25 a 30 días después de aplicada la pintura, esto con el fin de garantizar el secado total de la película.

INTEGRIDAD DEL PRODUCTO

Los contenedores deben permanecer almacenados en su envase original y en circunstancias de bodegaje óptimo, para garantizar una estabilidad del producto dos (02) a tres (03) años a partir de la fecha de fabricación.

ALMACENAMIENTO

Almacenar bajo techo, en sombra, entre cuatro (04) y treinta y cinco (35) grados Celsius.

INFORMACION:

Para más información, asesoría acerca de nuestros productos, comuníquese con el departamento comercial y técnico de **COLORATECH**: [Contacto@coloratech.com.](mailto:Contacto@coloratech.com), [www.coloratech.com.](http://www.coloratech.com), o a nuestra línea de atención +(57) 31 89495916.

Elaborado por: Colortecnicas de Colombia S.A.S. – COLORATECH S.A.S. – Industria colombiana.

[www.coloratech.com.](http://www.coloratech.com)

NOTAS:

Toda la información contenida en esta ficha técnica del producto se revisó y actualizó en julio de 2025, y se da de buena fe, pero no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control.

El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha técnica, queda a riesgo del comprador, aplicador y/o usuario. Para otros usos, asesoría o información, se recomienda consultar previamente con el área técnica. La garantía de resultados depende de las condiciones específicas de aplicación.